

СОМВАТ 999 ЕВ КОМБАТ 999 ЭВ
КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМАЯ, ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ БЕЛИЗНЫ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Код 4890019

ОПИСАНИЕ

СОМВАТ 999 ЕВ воздухопроницаемая краска на водной основе специально предназначена для защиты от образованием плесени внутренних помещений с высокой влажностью. Материал имеет белый цвет, матовый однородный аспект. Благодаря своим высоким гигиеническим свойствам, материал надолго сохраняет первоначальное здоровое состояние стен и улучшает жилищный комфорт. СОМВАТ 999 ЕВ обладает отличной укрывающей способностью, воздухопроницаемостью, не образует капель при нанесении, легко наносится.

ОСНОВЫ НАНЕСЕНИЯ

Наносить на:

- Новую или старую штукатурку на водной основе.
- Поверхность из бетона.
- Поверхность из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие, с хорошим сцеплением.
- Конгломераты различной природы с хорошей впитываемостью.

Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя инструкции «Подготовка поверхности».

Не наносить на свежую и щелочную поверхность. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие: виниловые смолы в водной дисперсии
- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: $1,74 \pm 0,05$ кг л
- Вязкость материала UNI 8902: 74000 ± 10000 cps при 30°C (по вязкозаметру Brookfield)
- Блеск UNI EN ISO 2813: 5-10, матовый
- * Эффективность против плесени UNI 9805: 0 = нет проявления
- * Предохраняет от образования грибков UNI EN 15457: 0 = нет проявления.
- Время высыхания (при $+25^{\circ}\text{C}$ и 65 % U.R. (относительная влажность) на касание 30 минут; возможно повторное окрашивание через 4 часа.

* Отчет об испытаниях THOR SPECIALTIES di Besnate (Va).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Настенная поверхность:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность прочная и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным против плесени раствором СОМВАТ 222 очищающим код 4810222 и СОМВАТ 333 закрепляющий код 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски, старое осыпающие известковое покрытие, отслаивающиеся краски или плохо прилегающие слои.
- Очистить щёткой поверхности от пыли и грязи.
- Выровнять дефекты поверхности: дырки, неровности и растрескивания, используя TAMSTUCCO.
- Расшить и заполнить трещины соответствующим материалом.

- Отшлифуйте шпатлевку наждачной бумагой.
- Провести работы по выравниванию штукатурки, используя RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001 или IDROFIS 4700006 грунтовку акриловую для стен на водной основе.
- На поверхности их гипсокартона нанести изоляционный пигментный фиксатор PREPARA 4710019. Внутри или снаружи на старых непрочных поверхностях с маленькой толщиной или осыпающимися от времени нанести изолирующий настенный фиксатор ISOMARC 4410111 или ATOMO 8840001 микронизированную грунтовку без растворителей.
- Продолжайте нанесение COMBAT 999 EW согласно инструкции по применению.
- *(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисточка, валик, краскопульт.
- Число слоев: минимум 2 слоя.
- Разбавление водой: первый слой 50% вода; последующие слои 30-40%.
- При нанесении с помощью краскопульта разбавления варьируется в зависимости от применяемого аппарата.
- После окончания работы необходимо сразу промыть инструменты водой.
- Расход: 9-12 кв.м /л на один слой, при нанесении на гладкие поверхности со средним уровнем впитываемости. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie.

Материал может быть окрашен BRAVOCASA TINTE COLORANTI серии 408P (только светлые тона) и красителями COLORADO серии 548.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Температура хранения макс.: +30 °C

Температура хранения мин : +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/CE:

Категория. А: Краски матовые для стен и потолков внутри помещений (блеск <25@60°) (на основе воды) : 75 г/л (2007) / 30 г/л (2010)

COMBAT 999 EW содержит максимум: 30 г/л VOC (летучих составляющих).

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выбрасывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами.

Использовать в проветриваемом помещении. Хранить вдали от детей. В случае попадания

внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку.
При попадании в глаза, немедленно промыть достаточным количеством воды.
Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Защитная краска на водной основе от плесени для внутренних работ.
Наносится на подготовленные поверхности краска воздухопроницаемая на основе
виниловых смол в водной дисперсии СОМВАТ 999 EW, с добавками предохраняющими
от образования плесени, минимум в 2 слоя, в количестве зависящем от впитывающей
особенности основы.

*COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что предоставленная информация
основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно
взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия
применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять
пригодность продукта в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по
поводу технических данных обращаться к техническому персоналу по тел: 800853048*

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39
041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it
2 / 2 COMBAT 999 EW - v.2010-01-28