



02/04/2024

Краска ВД-АК 2031
Arcobaleno Design Satin

Тип:

Акриловая водоразбавляемая краска.

Назначение:

Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей внутри помещений с высокими гигиеническими требованиями (детские дошкольные организации, школы, лечебно-профилактические учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности), обоев под покраску, а также помещений с повышенной влажностью. Содержит грязеотталкивающую добавку.

База А - супербелая, используется как белая краска или колеруется в ненасыщенные тона.

База С - прозрачная, используется только для колеровки в насыщенные тона.

Технические характеристики:

Расход, м ² /л: на зашпатлеванные поверхности. Зависит от подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения	5-6 база А 4-5 база С;
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее:	57 база А; 50 база С;
Плотность, кг/л, около:	1,4 база А; 1,3 база С;
Вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 6мм, сек., не менее:	150
Степень перетира, мкм, не более:	15
Время высыхания, час, не более:	1, (при +20°С, и влажности 65%);
Степень глянца, %, база А, примерно	85° – 9; 60° – 3,2; Бархатисто-матовая;
Базис:	А и С;
Цвет:	Колеруется по цветовым системам «ARCOBALENO 124 цвета», «MONICOLOR», «NCS», «RAL», «COLORIS»;
Класс стойкости при влажном истирании:	1;
Стойкость к мокрому истиранию через 7 суток, двойные проходы	> 10 000
Тара, л:	0,9; 4,5; 9,0;
Способ нанесения:	кисть, валик, распылитель при температуре не ниже +10°С;

Применение:

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности.

Слабодержащиеся покрытия удалить.

Для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется предварительно прогрунтовать основание с помощью грунта MICROFIS или UNIFIS, в зависимости от требований.

Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку.

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%.

Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа.

Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°С.

Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

Хранение:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.

Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой «зима».

Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

Очистка инструмента:

Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

Меры предосторожности:

Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов:

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Нормативные документы:

ТУ 20.30.11-001-49075239-2022;

Свидетельство Государственной регистрации RU.54.НС.01.008.Е.000212.03.24;

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности RU C-RU.ПБ68.В.01145/22.

Примечания:

Эти данные основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний.

Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как мы не можем охватить многообразие окрашиваемых материалов и все возможные способы применения данного материала. За возможные последствия в случае использования материала не по назначению изготовитель ответственности не несёт.

Содержание технических инструкций не является основанием для ответственности. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом.